

Technisches Datenblatt

GIMAPLAST Wachsplatten 150 °C**Eigenschaften**

Farbe	braun
Dichte	0,94 g/cm ³ bei 20 °C
Zugfestigkeit	40 N/cm ²
Klebkraft	15 N/cm ²
Dehnbarkeit	+ 180 %
Druckfestigkeit	bei (1 kg/1 cm ² - 1 h) Quetschung 0,5 %
Rückstellwinkel	bei (1 mm Wachsfolie - 3 mm Radius - 10 h) 34 °
Schmelzpunkt	145 °C
Stärke	0,5 – 3,0 mm
Toleranz	0,5 mm - 2 mm Wachsfolie +/- 0,05 mm 2,5 mm - 3 mm Wachsfolie +/- 0,10 mm
Größe	305 x 610 mm
Toleranz	+/- 2 mm
Oberfläche	Walzqualität

Anwendungsbedingungen:

Verlegetemperatur	18 – 30 °C
Abziehtemperatur	30 – 40 °C
Lagerzeit	> 1 Jahr bei 10 – 25 °C

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter. Dies befreit den Verarbeiter nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte und die Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich im Verantwortungsbereich des Verarbeiters. Etwa bestehende Schutzrechte Dritter sind zu berücksichtigen. Wir gewähren die einwandfreie Qualität unserer Produkte, die mit den jeweiligen Spezifikationen übereinstimmen. Wir übernehmen keine Verantwortung für Schäden oder Unfälle bei der Verwendung unserer Produkte. Beim Umgang mit unseren Produkten sind die arbeitshygienischen und gesetzlichen Vorschriften zu beachten.